


●NCLシリーズの代表性状



試験項目	NCL8	NCL22	NCL46	NCL68	NCL150	NCL220	NCL320	
密度(15℃) g/cm ³	0.9035	0.9124	0.9172	0.9201	0.9254	0.9287	0.9291	
動粘度(40℃) mm ² /s	8.598	23.32	45.44	68.84	150.9	217.1	320.2	
動粘度(100℃) mm ² /s	2.197	3.851	5.487	6.941	10.75	13.02	16.99	
色 (ASTM)	L0.5	L1.5	L1.5	L2.5	L3.5	L3.5	L5.0	
引火点 (COC) °C	140	166	196	204	222	232	248	
流動点 °C	-55以下	-47.5	-42.5	-37.5	-27.5	-22.5	-20.0	
銅板腐食 (100℃, 3h)	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	
全酸価 mgKOH/g	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
硫黄分 mass%	0.04	0.07	0.09	0.10	0.12	0.13	0.14	
アニリン点 °C	65.1	73.2	77.4	80.4	85.5	87.3	91.2	
環分析	CA%	7.7	11.1	12.3	12.7	13.4	13.9	15.1
	CN%	57.2	47.4	43.9	41.9	39.3	38.7	34.0
	CP%	35.1	41.5	43.8	45.4	47.3	47.4	50.9
DMSO抽出物量 mass%	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	3未満	

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更される場合があります。